

Tabulka epoxidových systémů



Název pryskyřice	Název tužidla	Poměr (kg)	Zpracovatelnost	Poznámka	Použití např.
Epoxidová pryskyřice LH 160, LH 210, LH 260, LH 287, LH 288, LH 289, LH 385,	H 10	100:45	25 - 35 min	UV + u LH 210	Akvária, surfy, jílce
	H 10A	100:50	30 - 40 min	Alternativa k H10	
	H 10B	100:47	60 - 100 min	Alternativa k H10	
	H 25	100:25	100 min	Alternativa k P11	
	H 145	100:33	50 min	Také pro LH 145	Podlahy LH 287
	H 146	100:30	50 - 60 min		Pohledový carbon
	H 147	100:25	90 min		
	H 282	100:23	40 - 50 min	Jen pro LH 288	
	H 285	100:40	50 min	Jako 285 MGS	Kvalitní lamináty, sportovní potřeby, lodě
	H 286	100:40	120 min	Jako 286 MGS	
	H 287	100:40	240 min	Jako 287 MGS	
	H 289	100:33	20 - 30 min	Jen pro LH 289	
	H 505	100:27	20 - 25 min	Také pro LH 130	Kulisy, přílby..
	H 507	100:28	35 - 40 min		Trubky LH 260
	H 507A	100:19	30 - 40 min		
	H 508	100:28	40 - 60 min		
	H 509	100:26	70 - 80 min		
	H 512	100:23	150 - 180 min		Infuze LH 288
	H 513	100:22	150 - 180 min		
	H 533	100:35	10 - 15 min		
	H 534	100:35	20 - 25 min		Menší díly, na dřevo
	H 535	100:35	25 - 30 min		
	H 536	100:35	50 - 70 min		Chodníčky LH 289
	H 538	100:35	60 - 80 min		
	T 600	100:35	více než 5 hod		Bezbarvý produkt
	MGS 133	100:35	10 - 15 min		Vhodné také pro LH 130, LH 145, LH 1000, L 285 MGS, L 135 MGS, L 160 MGS
	MGS 134	100:35	20 min		
	MGS 135	100:35	25 - 30 min		
	MGS 136	100:35	1 - 2 hod		
	MGS 137	100:35	5 - 6 hod		
	MGS 138	100:35	10 hod		
	MGS 285	100:40	50 min		
MGS 286	100:40	120 min			
MGS 287	100:40	240 min			
MGS 500	100:40	15 - 25 min			
MGS 501	100:40	20 - 30 min			
MGS 502	100:40	45 - 60 min			
LH 202 licí	H 202	100:70	4 - 6 hod	Licí systémy	Logoprint
LH 204 licí	H 204	100:35	2 hod		
LH 206C	H 206C	100:40	2 hod		
LH 330	H 330	100:40	60 - 80 min		Na polystyren
Epoxid C	Tužidlo C	100:60	50 min		Palivové nádrže
Epoxid L	Tužidlo L	100:40	40 min		
Epovill A	T 111	100:74	prepreg	Vytvrzuje od 80°C	TO do 160°C
LS pro RTM	LS pro RTM	25:25:1	více než 8 hod		TO do 180°C

