

TECHNICKÁ DATA SKELNÝCH IZOLAČNÍCH STUH

výrobní číslo		119 840
tloušťka	(mm)	$0,08 \pm 0,01$
hmotnost	(g.m ⁻²) nebo (g.cm ⁻¹ . 100 m)	110 ± 10
vyráběné šíře	(mm)	10,15,20,25,30,35, 40,50
pevnost při přetržení	(N . mm ⁻¹)	33 ± 5
podíl skleněných vláken	(%)	≥ 99
podíl záchyty	(%)	≤ 1
vazba		plátňová
dostava osnovy	(nití . cm ⁻¹)	30 ± 2
dostava útku	(nití . cm ⁻¹)	15 ± 1
materiál v osnově	(tex)	22
materiál ve středové niti	(tex)	22
materiál v útku	(tex)	5,5 x 2
materiál v záchyty – PAD	(dtex)	22
barva středové nitě		modrá
počet středových nití		2
obsah lubrikace	(%)	$\leq 1,5$
úbytek hmotnosti (po žihání 1 hod. 600° C)	(%)	$\leq 2,5$