

TECHNICKÁ DATA SKELNÝCH IZOLAČNÍCH STUH

výrobní číslo		119 847
tloušťka	(mm)	$0,18 \pm 0,02$
hmotnost	(g.m ⁻²) nebo (g.cm ⁻¹ . 100 m)	216 ± 21
vyráběné šíře	(mm)	10,15,20,25,30, 35,40,50,60
pevnost při přetržení	(N . mm ⁻¹)	42 ± 5
podíl skleněných vláken	(%)	≥ 99
podíl záchyty	(%)	≤ 1
vazba		plátňová
dostava osnovy	(nití . cm ⁻¹)	32 ± 2
dostava útku	(nití . cm ⁻¹)	14 ± 1
materiál v osnově	(tex)	34
materiál ve středové niti	(tex)	34
materiál v útku	(tex)	34
materiál v záchyty – PES	(dtex)	78
barva středové nitě		zelená
počet středových nití		1
obsah lubrikace	(%)	$\leq 1,5$
úbytek hmotnosti (po žihání 1 hod. 600° C)	(%)	$\leq 2,5$