



[HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o.](http://www.havel-composites.cz)
Svéslavice 67
783 54 Přáslavice
tel.: +420 585 129 011
fax: +420 585 129 040
info@havel-composites.cz
www.havel-composites.com
IČ: 25907379
DIČ: CZ25907379

TECHNICKÝ LIST

Tužidlo T600

Charakteristika: je kapalné tvrdidlo pro lící epoxidové pryskyřice. bez rozpouštědel. Není toxický. Jedná se o upravený alifatický polyamid s nízkou exotermickou reakcí a dlouhou dobou zpracovatelnosti, vyznačuje se nízkou viskozitou. T-600 se používá pro nastavení zpracovatelnosti a viskozity. Neobsahuje nonylfenol a benzylalkohol

Fyzikální parametry:

Viskozita při 25°C	m Pa.s.	5-25
Vodíkový ekvivalent	g	63
Hustota při 20 °C	kg/m ³	900- 960
Barva (Gardner)		cca 1 - 2

Směšovací poměr *** g/100 g pryskyřice 33

Doba zpracovatelnosti (100 g, 23 ° C) *** min > 5h platí pro epox. prysk. s epox. ekv. 190

Použití:

Tužidlo T600 je tvrdidlo vhodné pro lící epoxidové pryskyřice LH 206C, LH 202, LH 203. Je vhodné k přípravě čirého kompozitního odlitku.

Doba zpracovatelnosti cca 5 hod.

Nízká viskozita směsi zaručuje dokonalé rozlití na povrchu.

Poměr k uvedeným pryskyřicím = 100:35

Balení/Skladování: Tento produkt je dodáván v sudech 180kg, 30kg, 5kg, 1kg

Transport:

Produkt musí být dopravován pouze v uzavřených obalech. Skladovací teploty by se měly pohybovat v rozmezí teplot 10-30°C. Skladované místo by mělo být suché, a bez přímého slunečního světla. V případě správného skladování je životnost 12 měsíců.

Bezpečnostní doporučení: Tužidlo T 600 je označen jako „C“ Žíravý podléhá tedy platným zásadám vyplývajícím ze zásad manipulace s nebezpečnými chemickými látkami.

Informace

Další případné informace o výrobku vám poskytneme na telefonním čísle: +420 558 129 019.

Objednávky

Tel +420 585 129 010, (021, 022)

Revize 8.11.2011

Komentář:

Potenciální uživatelé by měli vést své vlastní pokusy zjistit, zda naše výrobky jsou vhodné pro daný účel.

Naše odpovědnost se řídí našimi všeobecnými obchodními podmínkami.



[HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o.](http://www.havel-composites.cz)
Svéslavice 67
783 54 Přáslavice
tel.: +420 585 129 011
fax: +420 585 129 040
info@havel-composites.cz
www.havel-composites.com
IČ: 25907379
DIČ: CZ25907379

TECHNICKÝ LIST